

- (a) sc: (0 0 0), fcc: (000), $(\frac{1}{2}\frac{1}{2}0)$, $(0\frac{1}{2}\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}0\frac{1}{2})$, bcc: (000), $(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2})$, dia: = fcc + (0 0 0), $(\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4})$
 (b) sc: 0.524, fcc=0.740 $(\frac{\sqrt{2}\pi}{6})$, bcc=0.680 $(\frac{\sqrt{3}\pi}{8})$, dia=0.340 .
- $\Theta_D = 148\text{K}$. Lutning i C_v/T vs T^2 figur är 0.609 .
- $m_h = +5 \cdot 10^{-32}\text{kg}$, $\epsilon_h = +10^{-19}\text{J}$, $\mathbf{p}_h = -10^{-25}\hat{\mathbf{k}}_x\text{kg m/s}$, $\mathbf{v}_h = -2 \cdot 10^6\hat{\mathbf{k}}_x\text{m/s}$
- Den intrinsiska ledningsförmågan ges av $AT^{3/2}e^{-E_g/2k_B T} = 7 \cdot 10^{21}T^{3/2}e^{-6400/T}$; konstanten A väljs med data för $T=300\text{ K}$. Provet upphör att visa egenledning då n_i är av samma storleksordning som n_d , dvs $T \leq 360\text{ K}$.
- En analys av strukturfaktorn S_{hkl} för diamant ger följande (fcc med bas 000 och $\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}$): $S_{hkl} = \sum_i f_i e^{-2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} = f_C \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2}i(h+k+l)}\right) \left(1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)}\right)$ och $S_{hkl} \neq 0$ om $h+k+l = 4 \cdot \text{heltal}$ och $S_{hkl} \neq 0$ om alla h, k, l är udda eller jämna. Följande serie för hkl erhålles. 111, 220, 311, 400, 331... För Braggspridning gäller $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$ där $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$ dvs $d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ och $\frac{1}{d^2} \sim h^2 + k^2 + l^2$ vilket ger följande analys

θ	21.4	36.6	44.5	57.5
d	2.0555	1.25791	1.0700	0.88927
$\frac{1}{d^2}$	0.23668	0.63197	0.87378	1.2645
$x = \frac{3}{0.23668}$	3	8.010	11.07	16.028
$h^2 + k^2 + l^2$	3	8	11	16
(hkl)	111	220	311	400

Detta ger att ämnet har diamantstruktur och enhetskubenskantlängd a blir $d = 2.0555 = \frac{a}{\sqrt{3}}$ vilket ger $a = 3.56\text{Å}$.